

HG effaceur de voiles de ciment tenaces et restes de mortier (HG produit n° 12)

HG "effaceur de voiles de ciment tenaces et restes de mortier" élimine les voiles de ciment et résidus de mortier tenaces de tous les types de carreaux, dalles et pierres naturelles non calcaires telles que l'ardoise norvégienne, le granit et le quartzite, qu'ils soient poreux ou non.

Mode d'emploi:

- 1) Diluer un demi-litre de produit dans 5 litres d'eau. Si les résidus de ciment et de mortier sont particulièrement tenaces, il est possible d'utiliser le produit sous une forme plus concentrée (jusqu'à un litre de produit pour quatre litres d'eau).
- 2) Commencer par mouiller la surface à l'eau claire, puis appliquer la solution généreusement à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges.
- 3) Ensuite, bien broser la surface à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un balai-brosse. Laisser agir quelques minutes, puis bien broser à nouveau.
- 4) Enlever la solution de la surface à l'aide d'une serpillière que vous rincez à l'eau claire et essorez régulièrement.
- 5) Terminez en rinçant encore deux fois à la serpillière et à l'eau claire. Si nécessaire, répéter l'opération.

Rendement: 20 à 40 m² environ.

Attention:

Ne pas utiliser ce produit sur les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, le travertin, la pierre bleue de Belgique, certaines sortes d'ardoises, les dalles ou les sols en ciment.

Attention!

Il existe des imitations du granit et d'autres pierres naturelles résistantes aux acides qui, elles, le sont et ne doivent donc pas être traitées avec ce produit. Commencer toujours par tester ce produit avant emploi en l'appliquant sur une petite surface (ce produit attaquera ou endommagera les pierres calcaires). Pour éviter toute oxydation des pièces en inox éventuellement présentes, par exemple, dans la cuisine ou les toilettes, les protéger avec recouvrant de plastique autocollant/bande cache plastique. Bien ventiler la pièce pendant et après usage et nettoyer minutieusement l'inox à l'eau savonneuse. L'utilisation de ce produit peut entraîner une légère décoloration de certains carreaux céramiques. Vérifier donc d'abord à un endroit discret si c'est le cas de vos carreaux. Ne pas mélanger à des produits à base de chlore actif. L'application de ce produit peut légèrement éclaircir la couleur des joints. Pour éliminer les restes de ciment sur les surfaces calcaires, utiliser HG "dissolvant voiles de ciment et de chaux pour pierre naturelle" (HG produit n°31). Pour en savoir plus, reportez-vous à notre ligne de produits pour pierres naturelles.